



GLIMS® GreyFix

КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ

Используется для декоративной отделки облицовочной плиткой. Для внутренних и наружных работ

цвет	серый
максимальная фракция (наполнитель), мм	0,6
количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,2-0,21
толщина нанесения (min/max), мм	4/30
жизнеспособность, ч	4
открытое время жизни раствора, мин	10
время коррекции, мин	10
устойчивость к сползанию, мм	0,5
время, через которое можно ходить, ч	24
прочность на сжатие/изгиб, МПа	12,2/2,5
адгезия (через 28 суток), МПа	1
водопоглощение, max %	14
расход при толщине 1 мм, кг	1,5

- Обладает высокими фиксирующими и клеящими свойствами
- Водостойкий

- Время корректировки плитки более 10 минут
- Экологически безопасен, не содержит волокон асбеста

- Соответствует европейским нормам EN 12004 класс C1

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на бетон, кирпич, гипсовые и цементные штукатурки, ГКЛ, асбестоцементные плиты. Поверхность основания должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен. Очищенную поверхность обработать грунтовкой GLIMS®PrimeГрунт с помощью кисти или валика. Если основанием служит старая гладкая или глазурованная плитка, – использовать специальную грунтовку GLIMS®БетоContact, а если основанием служит гипсовая штукатурка, – дважды обработать поверхность грунтовкой GLIMS®PrimeГрунт и дождаться полного высыхания. Вертикальные поверхности, имеющие неровности от 5 мм, рекомендуется предварительно (не менее чем за 24 часа) выровнять с помощью выравнивающих шпатлевок GLIMS®StyroПрайм, GLIMS®Stukko-RF или штукатурки GLIMS®Tweed (минимальная толщина слоя 10 мм). Горизонтальные поверхности, имеющие неровности от 5 мм, рекомендуется предварительно (не менее чем за 24 часа) выровнять с помощью наливных полов GLIMS®. При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5°C до +30°C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,2-0,21 л воды на 1 кг сухой смеси (5,0-5,25 л на мешок смеси 25 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния. Раствор выдержать 10 минут и затем повторно перемешать. Раствор находится в рабочем состоянии 4 часа после замешивания. Если в течение этого времени раствор в емкости загустевает, – «оживить» его перемешиванием без добавления воды.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Раствор наносится на поверхность равномерным слоем 6–8 мм и «прочесывается» зубчатым шпателем с размером зубца 6–8 мм. Плитка прикладывается по месту и легким нажатием вдавливается в клей. Корректировать положение плитки можно в течение 10 минут. Размер поверхности нанесения клея выбирают из возможности укладки на нее плитки в течение 10 мин. Смачивать плитку водой перед укладкой не требуется. Затирку швов рекомендуется проводить не ранее чем через 24 часа. Для затирки межплиточных швов рекомендуется использовать водостойкую затирку GLIMS Fuga.

РАСХОД: 1,5 кг сухой смеси на 1 м²

при толщине слоя 1 мм.

УПАКОВКА: бумажные крафт-мешки 25 кг; П/Э мешки 5 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и намокания. Срок хранения 12 месяцев. Материал экологически безопасен в применении и эксплуатации. Температурный диапазон эксплуатации от -50°C до +70°C. При работе соблюдайте нормы СНиП и производственной гигиены. Смесь сухая растворная клеевая цементная, М50, Пк2, D1100, ГОСТ 28013-98. Класс радиационной безопасности – 1.

ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0400/5