



GLIMS® RealFix

**ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ,
ВОДОСТОЙКИЙ, МОРОЗОСТОЙКИЙ**

Для облицовки крупноформатной плиткой и керамогранитом стен и полов, в т.ч. обогреваемых. Для внутренних и наружных работ. Идеален для бассейнов, душевых и сантехнических комнат

цвет	серый
максимальная фракция (наполнитель), мм	0,6
количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,21-0,22
толщина нанесения (min/max), мм	2/20
жизнеспособность, ч	4
открытое время жизни раствора, мин	20
время коррекции, мин	20
устойчивость к сползанию, мм (с нагрузкой 45 кг/м²)	менее 0,5
время, через которое можно ходить, ч	24
прочность на сжатие/изгиб, МПа	13,7/4,1
адгезия (через 28 суток), МПа	≥1,5
водопоглощение, max %	11
морозостойкость, циклов	≥50
расход при толщине 1 мм, кг	1,4

- Укладка «плитка на плитку» на «теплые» полы
- Позволяет укладывать плитку «сверху вниз»
- Время корректировки плитки более 20 минут

- Водостойкий, теплостойкий, морозостойкий,
- Устойчив к температурным перепадам на фасадах или при выполнении фасадных работ

- Не требует адгезионных грунтов
- Экономичный
- Соответствует европейским нормам EN 12004 класс C2

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность основания должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен. Очищенную поверхность обработать грунтовкой GLIMS®Prime-Грунт с помощью кисти или валика. Если основанием служит гипсовая штукатурка, рекомендуется дважды обработать поверхность грунтовкой и дождаться полного высыхания. Вертикальные поверхности, имеющие неровности от 5 мм, рекомендуется предварительно (не менее, чем за 24 часа) выровнять с помощью выравнивающих шпаклевок GLIMS®StyroПрайм, GLIMS®Stukko-RF или штукатурки GLIMS®Tweed (минимальная толщина слоя 10 мм). Горизонтальные поверхности, имеющие неровности от 5 мм, рекомендуется предварительно (не менее, чем за 24 часа) выровнять с помощью наливных полов GLIMS®. При укладке на поверхность обогреваемых полов основание должно иметь температуру не выше +30°C. При нанесении и отверждении материала температура основания и окружающего воздуха должна быть от +5°C до +30°C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчета 0,21–0,22 л воды на 1 кг сухой смеси (5,25 – 5,5 л на мешок смеси 25 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до однородного состояния. Раствор выдержать 10 минут и затем повторно перемешать. Раствор находится в рабочем состоянии 4 часа после замешивания. Если в течение этого времени раствор в емкости густеет – «оживить» его перемешиванием без добавления воды.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Раствор нанести на поверхность равномерным слоем 2-3 мм и «прочесать» зубчатым шпателем. Плитка прикладывается по месту и легким нажатием вдавливается в клей. Размер поверхности нанесения клея выбирают из возможности укладки на нее плитки в течении 15 минут. Смачивать плитку водой перед укладкой не требуется. Для затирки межплиточных швов рекомендуем использовать водостойкую затирку GLIMS Fuga, но не ранее чем через 24 часа. При необходимости создания гидрои-

золяционного слоя, перед нанесением клея заблаговременно обработать основание гидроизоляцией GLIMS®GreenResin или GLIMS®BodoStop.

РАСХОД: 1,4 кг сухой смеси на 1 м² при толщине слоя 1 мм.

УПАКОВКА: бумажные крафт-мешки 25 кг; П/Э мешки 5 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

При транспортировке и хранении мешки с сухой смесью следует защищать от повреждения и намокания. Срок хранения 12 месяцев. Материал экологически безопасен в применении и эксплуатации. Температурный диапазон эксплуатации от -50°C до +70°C. При работе соблюдайте нормы СНиП и производственной гигиены. Смесь сухая растворная клеевая цементная, М50, Пк2, D1100, ГОСТ 28013-98. Класс радиационной безопасности – 1.

ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0400/1